

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES\*

<b>CRISTAL 50/100<sup>ème</sup> M2</b>				
COMPOSITION			Film PVC POLYESTER	
IGNIFUGATION			M2	
LAIZE	cm		140	
POIDS	g/m2		600	
EPAISSEUR			50/100 <sup>ème</sup>	
DURETE SHORE	Degré		86	JIS K-6301A
LUMINOSITE	%		85,7	JIS K-7105
RESISTANCE TRACTION	N/cm	Ch. Tr.	122,7 113,2	JIS K-6732
RESISTANCE DECHIRURE	N	Ch. Tr.	35,4 36,1	JIS K-6732
ALLONGEMENT	%	Ch. Tr.	237 263	JIS K-6732
TRAITEMENT			Anti UV/Anti cryptogamique	
TENUE AU FROID			-29°C	ASTM D-1593
CONDITIONNEMENT			Rouleau de 50 ml	
APPLICATIONS			Rideaux extérieurs, bâches	

Nota : Du fait du traitement ignifuge, l'efficacité du traitement anti-UV est réduite. Ne pas utiliser en extérieur en cas de forte exposition aux UV qui pourrait entraîner une dégradation du Cristal.

**\* NON CONTRACTUELLES**